



Kunststofleidingsystemen van gechloreerd polyvinyl chloride (PVC-C) voor de afvoer van afvalwater (bij lage en hoge temperatuur tot 95°C) in gebouwen volgens europese norm NBN EN 1566

Overeenstemming gecontroleerd en gecertificeerd door BCCA (Seco)

Grondstoff: PVC-C nominale Druk : n.a. SDR: - Reeks: -

Kleur: Ral 7037 middengrijs

Norm : NBN EN 1566

merken van overeenkomstigheid : BENOR

Buisafmetingen (mm) : Maatvoeringsnorm (T: 23+- 2°C) : EN 1566

nominal	gemiddelde buitendoormeter		wanddikte		onrond- heid max
	min	max	min	max	
32 x 1,8	32	32,3	1,8	2,2	32,3
40 x 1,8	40	40,3	1,8	2,2	40,3
50 x 1,8	50	50,3	1,8	2,2	50,4
75 x 1,8	75	75,4	1,8	2,2	75,4

andere afmetingen, lengtes en varianten : gelieve ons te raadplegen

Bedrukkingsvoorbeeld: Eupen = NBN EN 1566 = BENOR = = 32 x 1,8 = = = PVC-C = B-SANITAIR
EVACUATION AFVOER EUCARIGID-HT 95°C = EXTRUDER = DATUM SEITE UHRZEIT =
ISO 9001 = KURIO EMSO = Barcode mit Nr=RO6040112

zwaarte ink-jet bedrukking

physikalische karakteristieken

Proef	Norm	Voorgeschreven waarde
Bepaling van de afmetingen	EN ISO 3126	OK
uiterlijk aspect en bedrukking	product standard specification	OK
Inwendige spanningen	EN 2505 Meth. B	<= 5 %
Slagvastheid bij 0°C	NBN EN 744 + NBN EN 1566	OK
Volumemassa	ISO 1183	min. 1,5 g/cm ³ max. 1,63 g/cm ³
Vicat verwekingstemperatuur VST/B/50	EN 727	min. 90°C



Tel.: +32(0)87.59.77.00
Fax: +32(0)87.55.28.93
<http://www.eupen.com>
e-mail: info@eupen.com

Malmedyer StraÙe 9 - 4700 EUPEN - BELGIUM
MWSt - TVA - BTW BE 437.768.918/09.26.13
HR - RC - HR Eupen 60 426

QAQF: 11.04

18.03.2016 13:09:53



Weerstand aan dichloormethaan bij 15°C gedurende 30 min	EN 580	OK
Trekproeven vloeigrens en rek bij breuk	ISO 6259-1,2 & 3	FG min. 45 MPa, RD min. 80%
Thermische lineaire uitzettingskoefficient	DIN 8075 / DIN 53752	~0,08 mm/m.°C (0 - 70°C)



Tel.: +32(0)87.59.77.00
Fax: +32(0)87.55.28.93
<http://www.eupen.com>
e-mail: info@eupen.com

Malmedyer StraÙe 9 - 4700 EUPEN - BELGIUM
MWSt - TVA - BTW BE 437.768.918/09.26.13
HR - RC - HR Eupen 60 426

QAQF: 11.04

18.03.2016 13:09:53