

**Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse drukloze rioleringen volgens NBN EN 1401 uit ongeplasticiseerd polyvinylchloride (PVC-U)****Overeenstemming gecontroleerd en gecertificeerd door Seco (BENOR)
gemoet met vaste dichting - SN 4****losse grond: met verkeerslast op een diepte < 1m****gebonden grond: met verkeerslast maar op een plaatsingsdiepte > 3 m**

Grondstoff: PVC-U

nominale Druk : n.a.

SDR: 41

Reeks: SN 4


Kleur: RAL 8023 bruin oranje

Norm : NBN EN 1401

merken van overeenkomstigheid : BENOR

Buisafmetingen (mm) :

Maatvoeringsnorm (T: 23+- 2°C) : EN 1401



nominal Dn x e	gemiddelde buitendoormeter		wanddikte (e)		onrond- heid max
	min	max	min	max	
110 x 3,2	110	110,3	3,2	3,8	2,6
125 x 3,2	125	125,3	3,2	3,8	3
160 x 4,0	160	160,4	4	4,6	3,8
200 x 4,9	200	200,5	4,9	5,6	4,8

andere afmetingen, lengtes en varianten : gelieve ons te raadplegen

Bedrukkingsvoorbeeld: Eupen = PVC-U = 160 x 4,0 = = BENOR NBN EN 1401 SN4 UD = EGOUT RIOOL
KANAL = EXTRUDER = DATUM UHRZEIT = KURIO LOGOR3 EMSO = Barcode mit
Nr=RO7680911

zwaarte ink-jet bedrukking



Tel.: +32(0)87.59.77.00
Fax: +32(0)87.55.28.93
<http://www.eupen.com>
e-mail: info@eupen.com

Malmedy StraÙe 9 - 4700 EUPEN - BELGIUM
MWSt - TVA - BTW BE 437.768.918/09.26.13
HR - RC - HR Eupen 60 426

QAQF: 03.02

26.03.2018 08:14:06

**physikalische karakteristieken**

Proef	Norm	Voorgeschreven waarde
Bepaling van de afmetingen	EN ISO 3126	OK
uiterlijk aspect en bedrukking	see product standard specification	OK
kleur	QP	OK
Inwendige spanningen	EN 2505 Meth. B	max 5 %
Slagvastheid bij 0°C	EN 744	OK
Weerstand aan dichloormethaan bij 15°C gedurende 30 min	EN 580	OK
Vicat verwekingstemperatuur VST/B/50	EN 727	min. 79°C
Volumemassa	ISO 1183	min. 1,43 g/cm ³ max. 1,48 g/cm ³
Trekproeven vloeigrens en rek bij breuk	ISO 6259-1,2 & 3	FG min. 45 MPa, RD min. 80%
ringstijfheid (SN)	EN ISO 9969	SDR 51 : min 2 kN/m ² SDR 41 : min 4 kN/m ² SDR 34 : min 8 kN/m ²
Elasticiteitsmodulus		E(1min) min 3000 MPa
Thermische lineaire uitzettingskoefficient	DIN 8075 / DIN 53752	~0,08 mm/m.°C (0 - 70°C)
Warmteleiding	DIN 8075 / DIN 52612-1	ca 0,16 WK-1 m-1



Tel.: +32(0)87.59.77.00
 Fax: +32(0)87.55.28.93
<http://www.eupen.com>
 e-mail: info@eupen.com

Malmedyer StraÙe 9 - 4700 EUPEN - BELGIUM
 MWSt - TVA - BTW BE 437.768.918/09.26.13
 HR - RC - HR Eupen 60 426

QAQF: 03.02

26.03.2018 08:14:06