
Calofer

Revisie: 15/06/2005**Pagina 1 van 1****Technische gegevens:**

Basis	Natriumsilicaat
Consistentie	Standvaste pasta
Uithardingssysteem	Fysische droging
Dichtheid	1,82g/mL
Temperatuursbestendigheid	Max. 1500°C
Max. Toelaatbare vervorming	Gering

Product:

Calofer is een hoogwaardige afdichtingspasta op basis van natriumsilicaat.

Eigenschappen:

- Gebruiksklaar
- Geen verbrokkeling of scheuren na uitharding
- Hittebestendig tot 1500°C
- Asbestvrij

Toepassingen:

Afdichting van voegen en openingen daar waar hoge temperaturen mogelijk zijn
Montage van kachels, ovens, haarden

Leveringsvorm:

Kleuren: zwart

Verpakking: koker 310mL

Houdbaarheid:

1 jaar in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats. Beschermen tegen vorst

Ondergronden:

Aard: metselwerk, beton, metaal

Toestand: schoon, stof- en vetvrij

Voorbehandeling: licht bevochtigen van poreuze oppervlakken verbetert de hechting

Het wordt aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren

Voegafmetingen:

Minimale breedte: 5mm

Maximale breedte: 15mm

Verwerking:

Aanbrengmethode: spatel, plamuurmes, kitpistool

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +30°C

Reinigingsmiddel: water

Afwerking: afwerken met spatel of plamuurmes

Reparatiemogelijkheid: met hetzelfde materiaal

Veiligheidsaanbevelingen:

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen
Zie het etiket voor meer informatie

Opmerkingen:

12 uur na het aanbrengen langzaam opwarmen voorkomt blaasvorming.

Bij langdurige blootstelling aan zeer hoge temperaturen kan de kleur lichter worden.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.